



# HY-2693

## 脫脂劑

- 一、適用產品：銅、鐵。
- 二、使用條件：滾鍍、吊鍍、超音波。
- 三、特性：
  - 1. 洗淨力強。
  - 2. 乳化分散力強。
  - 3. 水洗容易，帶出量少。
  - 4. 對於蠟油有強烈的溶解力。
  - 5. 減少使用量。
  - 6. 廢水處理方便，可降低成本。
- 四、操作條件：

	範圍	最佳使用量
HY-2693	40~80g/L	60g/L
超音波	15~20 g/L	20g/L
溫度	50~70°C	63±2°C
時間	1~10分鐘	3分鐘

### 五、保養方法：

抽底部污泥：一星期一次

更新：

A：一個月一次

B：超音波3-7天一次