



# HY-3080

## 鹼性初段電解脫脂劑

- 一、適用產品：鐵。
- 二、特性：
  - 1.乳化性強。
  - 2.洗淨效果佳。
  - 3.水洗容易，帶出量少。
  - 4.可溶解鉻鍍層。
- 三、使用方法：
  - 用 量：80~120g/L
  - 溫 度：55~70°C
  - 時 間：5~15分鐘
  - 電 壓：5~7V