



HY-5281 鎳半光澤劑

HY-5285 鎳建浴劑

一、特性：

- 1、柔軟度佳，平整性及延展性良好。
- 2、鍍層結構完整，可維持很好的耐蝕性。
- 3、消耗量少，補充容易。

二、使用條件：

	範圍	最適值
硫酸鎳(g/L)	220~270	250
氯化鎳(g/L)	55~70	60
硼酸(g/L)	45~50	50
半光澤劑HY-5281(cc/L)	0.8-1.6	1
鎳建浴劑HY-5285(cc/L)	3-5	4
P H 值	3.4~4.2	3.6~3.8
溫度	50~60°C (55°C最適)	
電流	3~8A	
伏特數	6~8V	
攪拌	空氣攪拌	

半光澤劑半光澤建浴劑每公升約8100安培小時