



HY-5667

微孔鎳添加劑

一、特性：

- 1、增加鉻層接受度。
- 2、增加耐蝕性，鹽水噴霧時間加長。
- 3、防止手印殘留。

硫酸鎳 200g/L

氯化鎳 60g/L

硼酸 40g/L

PH 3.4-3.8 (一次醋酸，四次硫酸)

溫度 50°C ± 2°C

伏特數 3-4V

二、建浴：

HY-5667 4-6cc/L加至無霧狀為止

三、添加：

- 1、HY-5667 1~1.5cc/L
- 2、微孔鎳槽每天請排放5L。

四、故障排除：

事故	處理方法
高電流白白的	微孔鎳不足
	電流太大
	PH太高
全部花花的	PH太低
低電流紅紅的	微孔鎳過量