



HY-6838

脫脂劑

HY-6838脫脂劑代替冷脫用，洗淨力強，脫脂時間短。

使用方法:

	鐵材	銅材
HY-6838(cc/L)	80~120	60~100
時間(分)	5 ~ 10	5 ~ 10
溫度(°C)	常溫~50°C	常溫~50°C